

Klima- klasse nach RAL	Prüfklima Fläche 1	Prüfklima Fläche 2	max. Verzug	Europäische Klassifizierung nach DIN EN 12219
I	23°C/30% RLF	18°C/50% RLF Prüfklima a nach DIN EN 1121	4 mm	2a
II	23°C/30% RLF	13°C/65% RLF Prüfklima b nach DIN EN 1121	4 mm	2b
III	23°C/30% RLF	3°C/85% RLF Prüfklima c nach DIN EN 1121	4 mm	2c
Hinweis: Die im Sprachgebrauch üblichen „Klimaklassen“ erlauben einen Verzug von bis zu 4 mm – abhängig von den Klimawerten. Wird weniger Verzug verlangt, sollten zur Klarheit die europäischen Klassifizierungen verwendet werden (3a, 3b, 3c für Innentüren und 3c, 3d, 3e für Außentüren – letztere sind hier nicht aufgeführt).			2 mm	3a
			2 mm	3b
			2 mm	3c